

# ALPHA METALLIC

## ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ СТЕН

- Колеруется в 55 оттенков
- Практически не пахнет, окрашенные зоны можно использовать сразу после покраски
- Обладает отличной укрывистостью
- Устойчива к мытью

ДЕКОРАТИВНЫЕ  
ПОКРЫТИЯ



### Описание

Полуглянцевая краска на водной основе предназначена для создания декоративного эффекта «Металлик» на стенах внутри помещений. Широкая цветовая гамма позволит удовлетворить самый изысканный вкус. Также применяется для создания различных декоративных покрытий, например «Персидская парча». Обладает отличной укрывистостью, легко наносится и не имеет резкого запаха.

### Область применения

Для внутренних работ по полностью просохшим минеральным поверхностям (штукатурка, бетон и т. д.), гипсокартону, панельной облицовке, обоям и ранее окрашенным поверхностям.

### Особенности применения

Перед нанесением убедитесь, что поверхность чистая, сухая и структурно целая. Ранее окрашенные и зашпатлеванные поверхности ошлифуйте, удалите шлифовальную пыль. Сильно впитывающие и пылящие поверхности рекомендуется обработать стабилизирующим грунтом **Sikkens Alpha Aquafix**.

Нанесите на подготовленную поверхность один-два слоя грунтовочной краски **Sikkens Alpha BL Grund**, заколерованную в соответствующий цвет. Цвет грунтовочного покрытия смотрите по цветовой коллекции Sikkens Alpha Metallic.

### Технические характеристики

Связующее	Виниловый сополимер
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	60 %
Плотность	1,07 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	4 часа
Время полного высыхания покрытия	8–12 часов

Нанесите 1–2 слоя финишного покрытия Alpha Metallic с временным интервалом 4 часа между слоями.

После высыхания базового слоя нанесите 2 слоя финишного покрытия Alpha Metallic при помощи валика с интервалом не менее 4 часов между слоями.

Для создания декоративного покрытия «Персидская парча» предварительно нанесите на загрунтованную поверхность пигментированный грунт **Sikkens Fondo Alpha Effects** (базовый слой) при помощи морской губки и венецианской кельмы.

### Разбавление

Для нанесения методом безвоздушного распыления добавьте в краску 5–10 % воды. Для нанесения методом обычного распыления добавьте в краску 10 % воды. Для нанесения кистью или валиком разбавление не требуется.

### Распыление

При безвоздушном распылении рекомендуемое рабочее давление: 100–120 бар, диаметр сопла: 0,457–0,533 мм (0,018–0,021 дюйма). При обычном распылении рекомендуемое рабочее давление: 3–4 бар, диаметр сопла: 1,8–2,2 мм.

Расход	12–14 м <sup>2</sup> /л, в зависимости от впитывающих свойств поверхности
База	888 (серебристая база), цветовая коллекция Alpha Metallic
Система колеровки	Asomix
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения и нагревательных приборов

Упаковка

1 л

2,5 л