

CETOL FILTER 7 PLUS

ПОЛУМАТОВОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ

- Образует прочное и эластичное атмосферостойкое покрытие
- Обладает превосходной стойкостью к УФ-излучению
- Сохраняет и подчеркивает структуру древесины
- Обладает высокими грязе- и водоотталкивающими свойствами
- Срок службы 20 лет подтвержден независимой экспертизой*

Описание

Полуматовая декоративная пропитка на основе нового поколения алкидных полимеров предназначена для защиты и декорирования деревянных поверхностей. Наличие в составе высокотехнологичного УФ-фильтра способствует высокой устойчивости к воздействию солнечных лучей и прочих атмосферных явлений. Выгодно подчеркивает и сохраняет структуру древесины. Защитная пленка обладает высокими грязе- и водоотталкивающими свойствами. Прекрасная эластичность поверхностной пленки способствует долгому сроку службы покрытия, работая на растяжение/сжатие при больших перепадах температуры поверхности.

Микропористая структура обеспечивает оптимальный контроль влажности древесины.

Экономичный расход пропитки позволяет добиться отличного результата, используя меньший объем продукта по сравнению с аналогами.

Срок службы системы покрытий при эксплуатации в условиях открытой промышленной атмосферы умеренного климата составляет 20 лет и подтвержден лабораторными исследованиями.

Область применения

Для наружных работ. Предназначена для окраски деревянных фасадов, окон, дверей, беседок, садовой мебели и прочих изделий и построек из строганой древесины.

Технические характеристики

Уникальные компоненты	УФ-фильтр, добавки против грибка и плесени
Связующее	Алкидная смола
Разбавитель	Уайт-спирит
Рабочие инструменты	Кисть
Сухой остаток (масс)	59%
Плотность	0,93 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	16–24 часа
Время полного высыхания покрытия	24 часа
Расход	До 16 м ² /л, в зависимости от впитывающих свойств поверхности и типа древесины

Упаковка

1 л

5 л

ЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ



Особенности применения

Перед нанесением убедитесь, что поверхность чистая, сухая (влажность менее 16%) и структурно целая, без следов биопоражения. При работе по ранее окрашенным поверхностям рекомендуется полностью удалить старое покрытие при помощи шлифовальной машины.

Нанесите один-два слоя грунтовочной пропитки **Sikkens Cetol HLSe** на правильно подготовленную и обработанную древесину. Время высыхания до нанесения финишного слоя не менее 24 часов.

При необходимости слегка обработайте поверхность наждачной бумагой после нанесения первого слоя грунта.

Перемешайте пропитку Cetol Filter 7 Plus перед применением.

Нанесите два слоя пропитки на поверхность с перерывом между слоями не менее 16 часов. Температура воздуха и поверхности при нанесении от +5 °C до +35 °C.

Разбавление

Не требуется.

* Согласно заключению НПО «Лакокраскокрытие» по использованию системы покрытий Sikkens Cetol HLSe + Sikkens Cetol Filter 7

Цвет	9 готовых цветов: 000 — бесцветный, 006 — светлый дуб, 009 — темный дуб, 010 — орех, 020 — эбони (черный), 045 — махагон, 048 — палисандр, 077 — сосна, 085 — тик
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения и нагревательных приборов

Степень блеска



Gardner 60°