

CETOL HLSe

ГРУНТОВОЧНАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ

- Благодаря инновационной технологии «вода в масле» глубоко проникает в структуру древесины, защищая ее
- Обладает превосходной стойкостью к УФ-излучению
- Препятствует заражению грибком и плесенью
- Срок службы 20 лет подтвержден независимой экспертизой*
- Подчеркивает натуральную красоту древесины



Описание

Бесцветная грунтовочная пропитка для защиты и декорирования различных деревянных поверхностей. Благодаря инновационной технологии «вода в масле» глубоко проникает в поры древесины, обеспечивая дополнительную степень защиты от проникновения влаги. Содержит в составе высокотехнологичный УФ-фильтр, защищающий поверхность от воздействия солнечных лучей, а также активные биоциды, уничтожающие споры грибка и плесени. Микропористая структура обеспечивает оптимальный контроль влажности древесины.

Может использоваться как самостоятельное защитное покрытие, а также как основа для дальнейшего нанесения декоративной пропитки **Sikkens Cetol Filter 7 Plus**.

Срок службы системы покрытий при эксплуатации в условиях открытой промышленной атмосферы умеренного климата составляет 20 лет и подтвержден лабораторными исследованиями.

Область применения

Для наружных работ по мягким и твердым сортам древесины. Подходит для окраски как больших поверхностей — деревянные фасады домов, так и для небольших изделий — наличники, двери, а также для всех типов деревянных полустабильных и нестабильных конструкций. Может использоваться для горизонтальных поверхностей (ступени, веранды, настилы).

Технические характеристики

Уникальные компоненты	УФ-фильтр, добавки против грибка и водорослей
Связующее	Алкидная смола, льняное масло
Разбавитель	Уайт-спирит
Рабочие инструменты	Кисть
Сухой остаток (масс)	20 %
Плотность	0,91 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	16 часов

Особенности применения

В качестве самостоятельного защитного покрытия нанесите три слоя пропитки: первый грунтовочный и два отделочных. Временной интервал между нанесением каждого последующего слоя должен составлять не менее 16 часов.

После высыхания первого грунтовочного слоя покрытия поверхность рекомендуется немного зашкурить, убрав мелкие ворсинки древесины.

При использовании на горизонтальных поверхностях рекомендуется 2х-слойное нанесение. При нанесении в качестве основы для декоративной пропитки **Sikkens Cetol Filter 7 Plus** нанесите один-два грунтовочных слоя. Слегка зашкурьте поверхность после высыхания первого грунтовочного слоя, удалите пыль.

Температура воздуха и поверхности при нанесении от +5 °С до +30 °С.

Разбавление

Не требуется.

* Согласно заключению НПО «Лакокраскопркрытие» по использованию системы покрытий Sikkens Cetol HLSe + Sikkens Cetol Filter 7

Время полного высыхания покрытия	24 часа
Расход	10–16 м ² /л, в зависимости от впитывающих свойств поверхности и типа древесины
Цвет	Бесцветный (цвет 000)
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения и нагревательных приборов