

SETOL BLX-PRO

ПОЛУМАТОВОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ

- На водной основе, без запаха
- Образует прочное и эластичное атмосферостойкое покрытие
- Обладает превосходной стойкостью к УФ-излучению
- Сохраняет и подчеркивает структуру древесины
- Формула 2в1: грунт и финишное покрытие

Описание

Полуматовая декоративная пропитка на водной основе для защиты и декорирования деревянных поверхностей. Может применяться в качестве грунтовки в водных полупрозрачных системах или как самостоятельное грунтовочное и одновременно финишное покрытие. Очень удобна в применении: тиксотропная, обладает длительным открытым временем. Хорошая адгезия позволяет наносить пропитку при влажности воздуха до 85%.

Микропористая структура не препятствует выводу влаги из древесины. УФ-фильтр в составе продукта защищает поверхность от воздействия солнечных лучей. Полупрозрачное покрытие выгодно подчеркивает и сохраняет структуру древесины. Прекрасная неснижающаяся со временем эластичность поверхностной пленки способствует долгому сроку службы покрытия, работая на растяжение/сжатие при больших перепадах температуры поверхности.

Экономичный расход пропитки позволяет добиться отличного результата, используя меньший объем продукта по сравнению с аналогами.

Технические характеристики

Уникальные компоненты	УФ-фильтр, добавки против грибка и плесени
Связующее	Акрилатный сополимер
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть
Сухой остаток (масс)	28 %
Плотность	1,04 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	2-4 часа
Время полного высыхания покрытия	16-24 часа

Упаковка

1 л

5 л

ЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ



Область применения

Для наружных работ. Предназначена для окраски деревянных фасадов, террас, окон, дверей, беседок, садовой мебели и прочих изделий и построек из всех видов и типов древесины, в том числе срубов. Также применяется для окрашивания горизонтальных поверхностей.

Особенности применения

Перед нанесением убедитесь, что поверхность чистая, сухая (влажность менее 16 %) и структурно целая, без следов биопоражения. При работе по ранее окрашенным поверхностям рекомендуется полностью удалить старое покрытие при помощи шлифовальной машины.

При использовании **Sikkens Cetol BLX-Pro** в качестве грунтовки нанесите один слой. При использовании одновременно в качестве грунтовочного и финишного покрытия нанесите три слоя. Рекомендуемое время сушки между слоями не менее 2 часов, но не более 1 месяца. Слегка обработайте поверхность наждачной бумагой после нанесения первого слоя и удалите пыль.

Температура воздуха и поверхности при нанесении допускается от +8 °C до +30 °C.

Разбавление

На сильновпитывающих поверхностях допускается разбавление водой до 10%.

Расход	До 18 м ² /л, в зависимости от впитывающих свойств поверхности и типа древесины
Цвет	Палитра Cetol Design
Базы	ТС (для темных оттенков) ТУ (для светлых оттенков)
Система колеровки	Аcomix
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения и нагревательных приборов

Степень блеска



Gardner 60°