

## PLASTOGUM—гидроизоляционное эластичное покрытие для теннисных кортов, спортивных площадок и разметки паркинга.

### Основные характеристики

<b>Тип продукта</b>	PLASTOGUM - это интерьерно-экстерьерное водоотталкивающее матовое покрытие. Материал обладает превосходной пластичностью, износостойкостью и устойчивостью к резким погодным воздействиям. В составе материала: специальная акриловая эмульсия и современные пластификаторы, а также мелкодисперсная кварцевая мука и специальные минеральные наполнители. Данный материал является отличным финишным покрытием, которое защищает поверхность от дождевой влаги.
<b>Использование</b>	Рекомендуется для экстерьерного использования, для гидроизоляции открытых балконов и террас. Подходит для применения также для полов и дворишков-патио, переходных настилов, и спортивных площадок (теннисных кортов), а также для реставрации растрескавшихся фасадных покрытий и для гидроизоляции фундаментов.

### Подготовка

<b>Подготовка поверхности:</b>	<p><b>Неокрашенные экстерьерные поверхности:</b> Все поверхности должны быть полностью сухими и выдержанными согласно рекомендациям - обычно не менее 30 дней. Убедитесь, что поверхность полностью очищена от грязи и пыли. Нанесите один слой грунтовки PRIMER NORMAL, а затем два слоя материала PLASTOGUM. Методы нанесения описаны ниже.</p> <p><b>Окрашенные экстерьерные поверхности:</b> Удалите остатки старой краски и ошкурьте поверхность. Остатки покрытия в плохом состоянии должны быть удалены полностью. Нанесите один слой грунтовки PRIMER NORMAL, а затем два слоя материала PLASTOGUM. Методы нанесения описаны ниже.</p>
--------------------------------	--

### Нанесение материала

<b>Способы:</b>	<p><b>Кисть</b> Используйте кисть из нейлона, полиэстера или из натуральной щетины. Разбавить водой на 5-10% для первого слоя, и на 0-5% для второго слоя.</p> <p><b>Валик</b> Используйте валик с синтетической шубкой или из натуральной овечьей шерсти диаметром 3/8" - 3/4". Разбавить водой на 5-10% для первого слоя, и на 0-5% для второго слоя.</p> <p><b>Безвоздушное распыление</b> Давление: 140 – 160 атм (2000 – 2350 psi). Диаметр сопла: 0.019" – 0.021". Разбавление зависит от характеристик используемой системы распыления. Перед нанесением сделайте тестовый выкрас.</p>
-----------------	---

Температура нанесения	+5 - +35°C
Относительная влажность	<85%
Толщина готового покрытия	50-100 µm
Высыхание на касание	60 минут
Межслойное высыхание	24 ч
Полное высыхание	21 день
Чистка инструмента	водой

## **PLASTOGUM—гидроизоляционное эластичное покрытие для теннисных кортов, спортивных площадок и разметки паркинга.**

### **Колерование**

Доступен широкий выбор цветовой палитры.

Следует соблюдать осторожность при использовании разных партий одного и того же цвета. В этом случае необходимо смешать их между собой, чтобы обеспечить равномерность цвета во время нанесения.

### **Технические характеристики**

Плотность: 1,25-1,35 кг/л  
Вязкость: 15000 ÷ 18000 сПз  
рН: 7-8  
Твердая масса: 70%  
Расход: 4-5 м<sup>2</sup> /л  
Цвет: колеруемый NCS, RAL  
Внешний вид: матовый  
Фасовка: 4-15 л

### **Хранение**



Срок годности: до 60 месяцев в невскрытой упаковке в сухом теплом помещении.

Оставшийся материал, после использования, может быть снова запечатан и храниться в плотно закрытой упаковке, чтобы предотвратить испарение продукта и доступ воздуха. Хранить следует вверх дном.

Минимальная температура хранения: +5°C

Максимальная температура хранения: +30°C