

INT&EST—интерьерно-экстерьерная матовая краска

Основные характеристики

Тип продукта	INT & EST—это виниловая краска на водной основе матовая для экстерьерного / интерьерного использования. В состав продукта входят специальные добавки, обеспечивающие высокое сопротивление материала к влаге и химическому воздействию со стороны моющих средств. Помимо этого данный продукт обладает отличной укрывистостью и стойкостью к истиранию.
Использование	Рекомендуется для интерьерного применения на стенах и потолках, соответственно подготовленных древесных плит и кирпичной кладки и т.д. Материал может быть применен для окрашивания экстерьерных поверхностей, в подвальных и складских помещениях, лестничных коридорах, в общественных местах с высокой проходимостью.

Подготовка

Подготовка поверхности:	<p>Интерьер Все поверхности должны быть сухими и без явных дефектов (подготовка согласно СНиП под покраску). Грубые поверхности необходимо прошпатлевать специальными финишными шпатлевками. Убедитесь, что на поверхности отсутствуют пыль и грязь и нанесите один слой акриловой грунтовки PRIMER NORMAL (перед использованием PRIMER NORMAL ознакомьтесь с техническим описанием данного продукта).</p> <p>Экстерьер Все поверхности должны быть сухими и без явных дефектов (подготовка согласно СНиП по подготовке фасадов под покраску). Убедитесь, что на поверхности отсутствуют пыль и грязь и нанесите один слой акриловой грунтовки PRIMER NORMAL (перед использованием PRIMER NORMAL ознакомьтесь с техническим описанием продукта).</p> <p>Внимание: Если цвет краски INT&EST темный, то мы рекомендуем разбавлять грунтовку PRIMER NORMAL максимум 1:5 для получения более ровного цвета.</p>
--------------------------------	---

Нанесение материала

Способы:	<p>Кистью Рекомендуем использовать кисти с нейлоновой/полиэстеровой или натуральной щетиной. Перед нанесением, материал INT&EST необходимо разбавить водой на 10-15%, как для первого, так и для второго слоев.</p> <p>Валик Рекомендуем использовать валики с размером ворса 3/8" - 3/4", с синтетической или шерстяной щетиной. Перед нанесением материал необходимо разбавить водой на 15-20%, как для первого, так и для второго слоев.</p> <p>Краскопульт Давление: 140 – 160 bar (2000 – 2350 psi). Диаметр сопла: 0.017" – 0.021".</p>
-----------------	--

Разжижение материала зависит от самого оборудования и его характеристик. Перед нанесением сделайте тестовый выкрас.

Температура нанесения	+5 - +35°C
Относительная влажность	<85%
Толщина готового покрытия	35-40 μm
Высыхание на касание	30 минут
Межслойное высыхание	4-6 ч
Полное высыхание	21 день
Чистка инструмента	водой

INT&EST—интерьерно-экстерьерная матовая краска

Колерование

Продукт может быть окрашен по тинтометрической системе серии RAL, NCS или PCS, а также при помощи универсальных колорантов, которые можно найти в продаже.

При использовании нескольких партий рекомендуется смешать между собой продукты из разных партий, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке.

Технические характеристики

Удельный вес: 1,6 кг/л
Вязкость: 18000 ÷ 23000 сПз
рН: 7-8
Твердая масса: 68%
Производительность: 8-10 м² /л
Цвет: цвета по таблице
Внешний вид: матовый
Фасовка: 4 - 15 л

Хранение

Продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения не менее 24 месяцев.

После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.

Минимальная температура хранения: +5°C

Максимальная температура хранения: +30°C

Типовые характеристики



База P/T—супербелая для колерования в светлые цвета

База D/A—транспарентная для колерования в темные и яркие цвета