

THEIA—высококачественная сатиновая моющаяся краска

Основные характеристики

Тип продукта	THEIA представляет собой акрил-стериновую эмульсию на водной основе, в состав которой входят инновационные высококачественные наполнители и пигменты. Этот продукт обладает особой износостойкостью, паропроницаемостью, влагостойкостью и сатиновым матовым внешним видом. Благодаря высокой укрывистости и способности равномерного распределения по поверхности во время высыхания после нанесения, поверхность приобретает эффект абсолютно гладкой стены, без треков от валика.
Использование	Рекомендуется использовать в жилых помещениях, особых дизайнерских решениях и интерьерах класса PREMIUM. Продукт предназначен для интерьерного использования на стенах и потолках, соответственно подготовленных стеновых панелях, кирпичной кладке и бетоне.

Подготовка

Подготовка поверхности:	<p>Новая поверхность</p> <p>Все поверхности должны быть сухими и подготовленными согласно СНиП под покраску. Грубые поверхности могут быть выровнены шпатлевкой ORSO INFINITY. Затем нанесите один-два слоя грунтовки-пропитки PRIMER NORMAL.</p> <p>Старая окрашенная поверхность</p> <p>Если есть образование плесени, она должна быть удалена перед покраской путем промывания специальным раствором для очистки стен от грибка и плесени. Далее снимите старую краску и отшлифуйте поверхность. Глянцевую поверхность следует отшлифовать до матового состояния. Поврежденная и слишком старая краска должна быть полностью удалена. Устраните трещины и глубокие царапины и сколы шпатлевкой ORSO INFINITY, затем ошкурьте поверхность до гладкого состояния. Далее нанесите один-два слоя грунтовки PRIMER NORMAL.</p>
--------------------------------	--

Нанесение материала

Способы:	<p>Кисть</p> <p>Используйте кисть с нейлоновой или натуральной щетиной. Продукт следует разбавить водой на 20 – 25% водой перед нанесением, затем нанести в 2 слоя</p> <p>Валик</p> <p>Рекомендованный размер ворса 3/8 " - 3/4", синтетический или шерстяной валик. Перед нанесением необходимо разбавить краску на 15-20% водой как для первого, так и для и второго слоя.</p> <p>Краскопульт</p> <p>Необходимое давление: 140 - 160 бар (2000 - 2350 фунтов на квадратный дюйм). Совет: 0,017 " - 0,021". Разбавление зависит от используемого оборудования и сопла. Настоятельно рекомендуем перед нанесением создать пробный выкрас.</p>
-----------------	--

Температура нанесения	+5 - +35°C
Относительная влажность	<85%
Толщина готового покрытия	35-40 μm
Высыхание на касание	30 минут
Межслойное высыхание	5-6 ч
Полное высыхание	21 день
Чистка инструмента	водой

THEIA—высококачественная сатиновая моющаяся краска

Колерование

Возможна в широком диапазоне цветов. Колеровать данный продукт рекомендуем с помощью колеровочной системы PCS, в том числе, по системам RAL или NCS. Возможно использование пигментов иных производителей.

Следует проявлять осторожность, при используются разных партий (банок) одного и того же цвета. Смешайте их между собой, чтобы обеспечить однородность цвета во время нанесения.

Технические характеристики

Плотность: 1,6-1,7 кг/л
Вязкость: 18000 ÷ 23000 сПз
pH: 7-8
Твердая масса: 65%
Расход: 8-10 м² /л
Цвет: цвета по таблице
Внешний вид: матовый
Уровень блеска: матовый

Хранение

Срок годности: до 24 месяцев в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от прямых солнечных лучей и высоких температур.

После использования, остаток продукта может храниться плотно закрытым, чтобы предотвратить испарение продукта и доступа воздуха, храните ее вверх дном после использования.

Минимальная температура хранения: +5°C

Максимальная температура хранения: +30°C

Типовые характеристики



База P/T—супербелая для колерования в светлые цвета

База D/A—транспарентная для колерования в темные и яркие цвета